

## FLEXGRADE FB PAPER

### FGFB

シルバークローム フレックスグレードFBペーパーは、バライタベースの多階調モノクロ印画紙です。

#### FEATURES - 特徴 -

- 300gsm バライタベースペーパー
- 厚み 310 $\mu$ m
- 光沢とマットをラインアップ
- シートペーパーとロールペーパー (特注品) をラインアップ

#### PRINT - プリント -

SILVERCHROME CHEMICALSによりシルバークロームプリント作品を製作します。

#### PHYSICAL PROPERTIES - 製品仕様 -

坪量	300gsm	号数	多階調
厚さ	310 Micron (12mil)	感光域	オルソマティック

#### HANDLING TIPS - 注意事項 -

プリントした作品を重ねて保管する際は間紙を挟み、キズがつかないように細心の注意を払ってください。  
印画紙の表面は非常に繊細です。注意して取り扱いください。  
指紋や汚れが表面につかないよう、綿手袋の着用をおすすめします。

#### STORAGE - 保管条件 -

高温多湿を避け、暗所で保管してください。

#### AVAILABILITY - 製品サイズ -

シート: 12.7x17.6cm (5x7") 20.3x25.4cm (8x10") 25.4x30.5cm (10x12")

詳細は [www.ilford.co.jp](http://www.ilford.co.jp) の製品ページをご覧ください。

製品仕様は予告なく変更する場合があります。会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

## FLEXGRADE FB PAPER プリント手順

### EXPOSURE - 露光 -

シルバークローム フレックスグレードFBペーパーは、アナログフィルムから引き伸ばし機で露光ができます。  
また、デジタルデータをプリントしたプラチナクロームデジタルフィルム140から密着露光ができます。

### - セーフライト

シルバークローム フレックスグレードFBペーパーは、オルソマティック感光ペーパーです。  
セーフライトは625nmより長波長域の赤色のものを使用してください。

### - 階調コントロール

フィルター00からフィルター5まで連続的に調整できます。  
マゼンタフィルターで露光するとコントラストが上がり、イエローフィルターでコントラストが下がります。  
シルバークローム フレックスグレードFBペーパーの階調コントロールには、ILFORDマルチグレードフィルターを用いる事ができます。

#### ISOレンジとISO感度 (ILFORD MULTIGRADE FILTER)

フィルター	00	0	1	—	2	3	4	5
ISOレンジ(R)	160	130	110	100	90	70	60	50
ISO感度(P)	200	200	200	500	200	200	100	100

### DEVELOPING PROCESS - 現像処理 -

処理工程	シルバークロームケミカル	希釈	処理時間	温度℃
現像	シルバークローム BW ペーパーデベロッパ	1 + 9	1.5-3 分	20
		1 + 14	2-5 分	20
停止	シルバークローム BW ストップバス	1 + 39	20 秒	18-24
定着	シルバークローム BW ラピッドフィクサー	1 + 4	1 分	18-24
第一水洗	流水	1 + 4	5 分	>12
水洗促進	シルバークローム BW ウォッシュエイド		10 分	18-24
第二水洗	流水		20 分	>12

### HANDLING TIPS - 注意事項 -

露光を行う際、作業環境によって露光時間が異なります。初回制作時に標準露光時間を決める必要があります。  
デジタルネガを使用する場合、コントラストが付きすぎる可能性があります。シルバープリント用の補正を行った後にデジタルネガを制作してください。  
製品仕様は予告なく変更する場合があります。会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。