

## FineArt Protect (Nozzle)

### GFAP-N

ファインアートプロテクト(ノズル)は、イルフォード社の最高品質ファインアートペーパーシリーズである「ギャラリー」ならびに他のインクジェットファインアートプリントを保護する、ノズルタイプの水性コーティング液です。

ファインアートプリントの色合いと風合いを損なう事なく印刷面を傷や紫外線から保護できるように設計されています。

#### FEATURES - 特徴 -

- ファインアートプリントの表面に直接噴霧する事で保護層を形成
- 紫外線によるプリント画像の退色を防ぐ事ができる保護層
- 擦れ等による傷を防ぐ
- プリント本来の風合い、画像の色味、白地への影響などに影響を与える事無く保護する事が可能

#### PRINTER & INK COMPATIBILITY - プリンター・インク適合性 -

水性染料、水性顔料インクに適合

#### HOW TO USE - 使用方法 -

プリントした後 24 時間程度置いてインクが十分に乾いてから本製品を塗布してください。

本製品をプリントから 30cm 程度離して吹付けてください。推奨の塗布量は 30ml/m<sup>2</sup> 程度で全体に均一に吹き付けてください。

<サイズ毎の供給量>

プリントサイズ	A4	A3	A2
塗布量	2ml	4ml	8ml
プッシュ回数	10-14回	24-28回	52-56回

#### PHYSICAL PROPERTIES - 製品仕様 -

pH	7-8
皮膜形成成分	2-3%
比重	0.93Kg/L

#### HANDLING TIPS - 注意事項 -

保護層が完全に乾いた後に重ねて吹付けを行うと吹付けムラが生じる場合がありますので、一度に吹き付けを完了してください。

過剰に塗布すると、表面に液が溜まり塗布斑が生じますので、塗布量に注意してください。

一か所に集中して塗布すると塗布斑が生じますので全体に均一になるように吹き付けてください。

本製品とプリントまでの距離が近すぎる場合も霧が部分的に集中するので離して吹き付けてください。

保護層が乾燥するまで 1 時間程度は手を触れないでください。保護層が完全に硬化するには 10 時間程度かかりますので、それまでは擦れないように注意してください。

プリント用紙やインクの状態によっては綺麗に塗布できない場合があるので予めテストを行ってから使用してください。

スプレーは 10℃以上の環境で吹き付けてください。

#### STORAGE - 保管条件 -

本製品の保管は 5℃以上 40℃以下に保存してください。

スプレーノズルは乾燥するとコーティング液が固まって詰まる場合がありますのでキャップをしっかりと閉めてください。

また、上下逆さまにした状態でプッシュしてポンプ内の液を吐出させると、ポンプの動きが鈍くなる事を防げます。

長時間使用されない場合は、スプレー部分を外して水で置換して保管してください。

#### AVAILABILITY - 製品サイズ -

500ml 詳細は [www.ilford.co.jp](http://www.ilford.co.jp) の製品ページをご覧ください。

## FineArt Protect (Nozzle)

GFAP-N

インクジェットメディア	メディア表面の強さ	塗布による影響		塗布効果		塗布適合
		ドロップマーク	面質変化	耐擦過性	UVカット性	
GALERIE Gold Fibre Silk	強い	目立つ			効果あり	×
GALERIE Gold Fibre Gloss	強い	目立つ			効果あり	×
GALERIE Gold Fibre Pearl	弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Gold Fibre Rag	弱い		曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Smooth Cotton Rag	弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Textured Cotton Rag	弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Cotton Artist Textured	弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Smooth Cotton Sonora	弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Matt Cotton Medina	弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Smooth Cotton Sprite	強い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Textured Cotton Sprite	強い			効果あり	効果あり	○
GALERIE FineArt Smooth	強い				効果あり	○
GALERIE FineArt Smooth Pearl	やや強い			効果あり	効果あり	○
GALERIE FineArt Textured Silk	弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Washi Torinoko	やや弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Tesuki-Washi EchiZen	やや弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Tesuki-Washi EchiZen Pearl	やや弱い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Décor Canvas Matt Cotton	強い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Décor Canvas Bright White	強い			効果あり	効果あり	○
GALERIE Décor Canvas Glossy	弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Smooth Pearl	弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Smooth Gloss	やや弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Satin Photo	やや弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Glossy Photo	やや弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Raster Silk	やや弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Metallic Gloss	やや弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Crystal Gloss	やや弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Mono Silk Warmtone	やや弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Semigloss Duo	弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Heavyweight Duo Matt	強い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Luster Photo Duo	弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
GALERIE Premium Matt Duo	強い	目立つ			効果あり	×
OMNIJET STUDIO Glossy	弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
OMNIJET STUDIO Satin	弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
OMNIJET STUDIO Platinum Gloss	やや弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
OMNIJET STUDIO Matt Photo	やや弱い			効果あり	効果あり	○
OMNIJET STUDIO Raster	やや弱い			効果あり	効果あり	○
OMNIJET STUDIO Pearl	やや弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
OMNIJET STUDIO Photo Realistic Gloss	やや弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
OMNIJET STUDIO Photo Realistic Satin	やや弱い	目立つ	曇る	効果あり	効果あり	×
OMNIJET STUDIO Graphic Matt	強い			効果あり	効果あり	○

### 紫外線退色防止効果

顔料インク、染料インクともに紫外線退色防止効果あり。特に染料インクプリントに対して大きな効果が見られます。